

HAGAPLAST Binder + Haftemulsion Dient als universelles Zusatzmittel

Ist ein hochwertige wasserbeständige, transparente, synthetische Haftemulsion (kein Naturprodukt). HAGAPLAST Binder dient als universelles Zusatzmittel für Mörtel und Verputze. Mit HAGAPLAST Binder + Haftemulsion versetzte Mörtel und Putze gewährleisten eine hohe Haft- und Biegezugfestigkeit.

Zusammensetzung

Die lösemittelfreien und wasserlöslichen Inhaltstoffe bestehen aus dem Kunstharz Vinyl-Acetat-Copolymerisat, Zellulosen und Wasser. Auf den Zusatz von Tensiden, Dispergatoren und Weichmacher wird verzichtet.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

HAGAPLAST Binder + Haftemulsion wird überall dort eingesetzt, wo Putze und Mörtel besser haften müssen und elastischer werden sollen. Die Oberfläche wird zusätzlich auch wasserabweisender.

Für Ausgleichs- und Flickmörtel, die bis auf dünne Schichten ausgezogen werden. Zur Herstellung von Bodenüberzüge, z.B. HAGAPLANO. Zur Verbesserung der Haftung, Flexibilität und Rissfreiheit von Verputzmörteln und Kleber, z.B. HAGA Bio-Platten- und Fliesenkleber. Als Zusatz zur Verbesserung der Haft- und Widerstandsfähigkeit von Kalk- und Zementfarbenstrichen sowie zur Herstellung von Zementmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz.

Als Richtwert in der Dosierung gilt: auf 25 kg HAGA Bio-Platten- und Fliesenkleber, auf 25 kg HAGAPLANO oder auf 25 kg HAGA Bio-Mittelbettkleber 2,5 bis 3 Liter HAGAPLAST Binder zugeben. HAGA Kleber, die mit HAGAPLAST Binder + Haftemulsion vergütet werden, können als **Haftbrücke** oder als **Flex-Kleber** eingesetzt werden. Da es sich immer um eine spezielle Anwendung und individuelle Beurteilung handelt, ist die Dosierung zwingend im Werk anzufragen.

Geignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Mineralische Untergründe, wie: Einschichtgrundputze, Kalk-, Zement- oder konventionelle Grundputze, Lehmsteine, Lehmputze, tragfähige alte Verputze, Fermacell- Gips-, Gipskarton-, Duripanel-, Perlconplatten usw. Neue Grundputze müssen je nach Jahreszeit und Witterung mindestens 2 - 3 Wochen alt und trocken sein.

Verarbeitung

HAGAPLAST Binder + Haftemulsion wird immer dem Anmachwasser beigegeben. Der anzumachende Mörtel ist mit dem Rührwerk gut aufzumischen.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken.



Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Lieferform

Gebinde à 10 kg

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht verschlossen ca. 1 Jahr.